

MÉLANGE À CIMENT AVEC SABLE

SAKRETE®

DESCRIPTION

Un mélange de sable et de ciment Portland prêt à utiliser. Les ingrédients sont mélangés de manière à rencontrer les normes de résistance spécifiées.

UTILISATIONS

A être employé lorsqu'une épaisseur de moins de 5.08 cm (2") est requise. Pour le remplissage de fentes dans le ciment, entre les dalles de pierre, pour le gobetage, le crépissage, etc. Peut être fini lisse.

MODE D'EMPLOI

Verser le contenu du sac dans la boîte de gâchage ou dans une brouette ou sur une surface lisse. Former un cratère pour y verser l'eau. Ajouter de l'eau propre au taux de 4 litres (3½ pintes) par sac de 30 kg et mélanger bien. Si le mélange est trop épais, rajouter de l'eau, une tasse à la fois. Un mélange trop clair doit être évité. Par temps froid, employer de l'eau chaude pour accélérer la prise. Protéger contre le gel. Pour réparer le béton, équarrir l'ouverture à être réparée. Humecter les surfaces avant d'appliquer le mélange SAKRETE. Pour de meilleurs résultats, appliquer l'adhésif à béton King sur le béton existant avant la mise en place. Pour le remplissage des fissures ou crevasses, le mélange SAKRETE sera tassé à l'aide d'un bâton ou d'une tige. Égaliser à l'aide d'une raclette. Après le nivelage, laisser le mélange SAKRETE prendre pendant une (1) heure avant de le finir à la truelle. Le laisser prendre pendant un (1) jour puis le maintenir humide pendant trois (3) jours en l'arrosant occasionnellement avec une légère aspersion d'eau.

EMPAQUETAGE

Sacs hydrofuges multi-épaisseurs de 30 kg (66 lb).

POUVOIR COUVRANT PAR SAC

Sac de 30 kg (66 lb) environ 1.2 m² sur 1.27 cm d'épaisseur (13 pi.² à ½").

Volume humide: .014 m³ (½ pi.³).

SPÉCIFICATIONS

Rencontrera ou excédera 4,000 lbs p.s.i. Dépasse les exigences de solidité de la Spéc. ASTM C-387 si employé selon les instructions.

IMPORTANT

Entreposer dans un endroit sec.

ATTENTION

Éviter tout contact avec les yeux, ingestion ou inhalation. Contient du ciment qui produit une solution d'hydroxyde de chaux lorsqu'il est mélangé avec de l'eau. Éviter tout contact avec la peau, y compris le contact avec des tissus saturés.

PREMIERS SOINS: Si des éclaboussures atteignent les yeux ou la peau, laver abondamment à grande eau.