

ADHÉSIF À BÉTON



DESCRIPTION

L'adhésif à béton KING est une émulsion à base de latex à haute performance à utiliser comme agent d'adhésion entre les nouvelles surfaces à réparer et les surfaces existantes de béton et de maçonnerie.

USAGES

L'adhésif à béton KING peut être utilisé comme couche d'adhésion en l'appliquant directement à une surface existante ou en le mélangeant dans un produit pour une nouvelle réparation. Pour la réparation ou la réfection des ponts de béton, des aires de stationnement, des planchers industriels, des murs de soutènement, des trottoirs, etc. Comme couche de crépis sur les murs de fondations. Pour niveler des planchers avant la pose de recouvrement de linoléum, de vinyle ou autre carreau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface à réparer doit être propre et d'une structure solide, libre de toute poussière, huile, graisse, goudron, peinture ou autre contaminant. Utiliser soit des moyens mécaniques (comme décapage au sable, bross d'acier) ou des moyens chimiques (tel que 10% d'une solution de trisodium de phosphate) pour nettoyer entièrement l'endroit à être réparé. Les surfaces lisses doivent être rendues rugueuses par des moyens mécaniques ou par une solution d'acide muriatique à 10%. Si vous utilisez de l'acide, laver la surface entièrement avec de l'eau avant d'appliquer la couche d'adhésif. Que vous utilisiez de l'acide ou non, humidifier la surface existante à être réparée et enlever tout surplus d'eau.

MALAXAGE

Lorsque vous utilisez l'adhésif à béton KING dans le mélange à réparation, substituer l'eau par l'adhésif à béton. Nous recommandons 2.5 L d'adhésif à béton KING pour un sac de 30 kg de mélange à béton SAKRETE ou de mélange de sable et ciment SAKRETE. Mettre l'adhésif à béton KING dans le malaxeur en premier, puis ajouter le mélange SAKRETE. Ne pas diluer l'adhésif à béton KING avant d'ajouter le mélange SAKRETE. Pour obtenir la consistance désirée il peut être nécessaire d'ajouter un peu d'eau en ajoutant que très peu à la fois.

APPLICATION

LORSQU'UTILISÉ COMME COUCHE D'ADHÉSION:

Utiliser un pinceau ou un rouleau pour appliquer l'adhésif à béton KING sur la surface préparée et humidifiée. Assurez-vous que toute la surface est également enduite pour assurer une adhésion adéquate. Ne pas permettre à la solution de former des flaques dans les fissures ou cavités. Le matériel à réfection préparé devrait être appliqué lorsque la couche d'adhésion est encore humide et collante.

Note: du ciment Portland ajouté à ce produit en proportion de 3 kg par litre fournira une adhésion accrue.

LORSQU'UTILISÉ DANS LE MÉLANGE:

Le mélange SAKRETE contenant l'adhésif à béton KING doit être employé dans les 15 minutes suivant le malaxage. Utiliser une truelle et faire pénétrer dans tous les vides de la surface préparée et humidifiée. Finir à la truelle avec une légère pression. Ne pas trop lisser à la truelle. L'adhésif à béton KING n'est pas recommandé à des températures sous 4°C (40°F) ou au-dessus de 30°C (86°F) ou dans des endroits où le température excèdent 37°C (100°F).

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, explicites ou implicites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicites de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

ADHÉSIF À BÉTON

CURE

De meilleurs résultats sont obtenus lorsque le mélange contenant l'**adhésif à béton KING** est laissé à l'air libre une journée pour sa cure. Pour les trois prochains jours humidifier de temps à autre avec une fine vaporisation d'eau. Prévenir le séchage rapide. Durant une température extrêmement chaude ou à une basse humidité, couvrir la réparation avec une toile mouillée ou des feuilles de plastique et protéger des rayons du soleil pour les premières 24 heures. Sous des conditions normales, les endroits réparés peuvent être utilisés pour un léger trafic après 24 heures et un trafic lourd après 48 heures.

POUVOIR COUVRANT

Comme couche d'adhésion, 1 litre de l'**adhésif à béton KING** devrait couvrir environ 5 m² (50pi.²), selon la porosité et la condition de la surface.

NETTOYAGE

Nettoyer tous les outils et équipement à l'eau immédiatement après usage.

PÉRIODE D'ENTREPOSAGE

Environ un an à des températures entre 5°C et 20°C (42°F et 72°F). Éviter le gel. Jeter tout matériel ayant gelé.

LIMITATIONS

L'**adhésif à béton KING** ne devrait pas être utilisé en conjoncture avec des agents d'aération.

CONTENANTS

Bouteille en plastique 946 mL
Chaudière en plastique 3.78 L

ATTENTION

Éviter tout contact avec la peau. Laver immédiatement les endroits exposés avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements. Nocif si avalé. Si avalé, appeler immédiatement un médecin. Tenir loin de la portée des enfants.