



*Comment...*

## ***réparer les surfaces d'asphalte avec de l'asphalte pour reprise SAKRETE***

L'asphalte qui s'enfonçe, qui présente de larges fissures ou qui est endommagé par l'écoulement d'essence ou d'huile doit être réparé.

**L'asphalte pour reprise Sakrete** est un mélange pour rapiécage à froid composé d'asphalte et de granulats conçu pour la réparation locale d'entrées, d'allées et d'aires de stationnement. Les portions réparées doivent mesurer entre 5 et 10 cm (2 et 4 po) de profondeur, et jusqu'à 0,4 m<sup>2</sup> (4 pi<sup>2</sup>) de superficie. L'asphalte doit être versée puis tassée dans la section à réparer.

### ***ÉTAPE 1 : Préparation de la surface***

Extraire l'asphalte endommagée de manière à obtenir une profondeur de 5 à 10 cm (2 à 4 po). Au moyen d'un balai ou d'une brosse à fibres rigides, retirer toute particule, boue, saleté, herbe, etc. Remplir les trous plus profonds de gravier afin d'uniformiser la surface.

### ***ÉTAPE 2 : Application***

Verser l'asphalte SAKRETE dans la zone à réparer et en uniformiser la surface à environ 1 cm (1/2 po) au-dessus du niveau du pavé environnant. Tasser soigneusement l'asphalte au moyen d'une bourreuse manuelle. Les trous plus profonds doivent être remplis par couches successives de 5 cm (2 po) ou moins. Les sections ainsi réparées peuvent être utilisées normalement après 3 à 7 jours.

### ***Conseils pour utiliser l'asphalte pour reprise SAKRETE :***

- 1) Tasser l'asphalte en couches de 5 cm (2 po) ou moins.
2. Par temps froid, garder le sac dans un endroit chauffé pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le produit.
3. Par temps chaud, le temps de durcissement est plus long.
4. Tasser l'asphalte le plus possible afin d'obtenir les meilleurs résultats.
5. Suivre les directives du fabricant relatives au scellement.
6. Se protéger de façon appropriée, en portant des lunettes de sécurité, des gants, etc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les fiches techniques des produits.

Pour obtenir plus d'information sur ce produit ou d'autres projets, visiter notre site Web au [www.king-products.com](http://www.king-products.com)

